KIWALON　POLYESTER

一般捺染シリーズ

オーバー用　一般的な捺染に用いられる

被染物	ポリエステル
染色法	捺染 - H.T.Steamer
温度・時間	175℃×7.5分

染料名		色見本	濃度	耐光(ｶｰﾎﾞﾝ20h)		洗濯(A-4)		水		昇華
				濃色	淡色	綿	ナイロン	綿	ナイロン	180℃
1	Yellow 6GF 200		1.0%	7	6-7	5	4	5	4	4-5
2	Yellow　BRF Liq		4.0%	7-8	7	5	4	5	4	4-5
3	Orange 2GF Liq		3.0%	7	6-7	5	4	5	4	4-5
4	Orange RF Liq		4.0%	6-7	6	5	4	5	4-5	4-5
5	Rubine 2GF Liq		3.0%	7	6-7	5	4	5	4	4
6	Rubine 2BF 150		1.5%	7	6-7	5	4	5	4-5	4-5
7	Blue 3RF Liq		3.0%	7	6-7	5	4	5	4-5	4-5
8	Blue 2BFL-N		1.0%	7	6-7	5	4	5	4-5	4
9	Navy 2GF Liq 200		4.0%	5-6	5	5	4	5	4	4
10	Black PF-13 Liq		8.0%	6-7	6	5	3-4	5	3-4	4

（試験方法 ）

耐光(20h)	： JIS L 0842-1996 カーボンアーク　20h
洗濯(A-4)	： JIS L 0844-1997 A-4法
水(A)	： JIS L 0846-1996 A法
昇華	： JIS L 0879-1996 180℃×30秒　ポリエステル

注記：お客様の環境によっては、正確に表示及び印刷できない項目や色等ある場合がございますが、ご了承下さい。

© 紀和化学工業株式会社 2018　All Rights Reserved.